

## Eurosol 234 EL

### Контактный токопроводящий клей для резины

**Свойства:**

- токопроводящий, черного цвета
- длительное время для контактного приклеивания
- устойчив против миграции пластификаторов
- легко наносится кисточкой
- удельное сопротивление 10-100 кОМ

**Для приклеивания:**

- токопроводящих покрытий из ПВХ и резины
- токопроводящих текстильных покрытий
- не самоклеящейся медной ленты

**Технические характеристики:**

Основа:	полихлоропрен
Цвет:	черный
Плотность:	ок. 0,87 г/см <sup>3</sup>
Растворитель/Очиститель:	Растворитель 676/2 и Растворитель 676
Способ нанесения:	зубчатый шпатель ТКВ/А 1, кисточка
Расход:	150 г/м <sup>2</sup> на одну поверхность, зависит от основания*
Время для подсушки:	ок. 10-15 минут*
Время для контактного приклеивания:	ок. 45 минут
Время затвердевания:	ок. 24 часов
Допустимый срок хранения:	в течение 12 месяцев в заводской упаковке
Условия хранения:	в хорошо закрытой упаковке при нормальной температуре; начатую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Морозоустойчивый продукт:	да* При температуре ниже 10°C клей переходит в желеобразную консистенцию. Желеобразный клей после медленного разогрева снова готов к применению.
Огнеопасный:	Да
Маркировка по предписанию об опасных веществах:	F, Xn, N
GISCODE:	S 6
Паспорт безопасности:	по запросу

\*Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте

**Основание:**

должно быть ровным, прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли (VOB/DIN 18365/18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253). Основания с недостатками необходимо доработать: нанести грунтовку и нивелирующую массу. В противном случае, все недостатки необходимо письменно зафиксировать.

Основания не нуждаются в последующем грунтовании перед приклеиванием, если они выровнены с помощью нивелирующих масс Форбо, в соответствии с нашими рекомендациями по их выбору и применению в зависимости от предполагаемых нагрузок и типа напольного покрытия.

Для создания абсорбирующей, ровной поверхности, пригодной под стулья на роликах, необходимо прошпатлевать основание мин. слоем 2 мм.

До укладки на отапливаемый пол нужно получить свидетельство о разогреве водного или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4).

**Технология применения:**

Перед применением клей тщательно размешать и нанести на обе приклеиваемые поверхности.

На подложку покрытия допускается наносить клей кисточкой или гладким шпателем.

После нанесения оставить клей для подсушки. Укладку производить в течение времени для контактного приклеивания. Для этого приклеиваемые поверхности нужно тщательно протереть или придавить! После этого никакие исправления не возможны.

Время подсушки и время контактного приклеивания зависят от свойств основания, толщины нанесенного слоя, температуры в помещении и относительной влажности воздуха. Поэтому приведенные показатели могут рассматриваться только как ориентировочные.

Предотвращать попадание растворителей во избежание разбухания покрытия или основания.

На каждые 30 м<sup>2</sup> площади необходимо приклеить Медную ленту 801 для создания отводного потенциала и заземлить ее.

Для обеспечения правильной укладки покрытий необходимо учитывать, что относительная влажность в помещении должна быть 40-75 % (рекомендуемая - <65%), температура в помещении не ниже 18°C, а температура клея, покрытия и грунтовой поверхности - мин. 15°C.

Загрязненные клеем поверхности следует сразу же очистить с помощью Растворителя 676. Соблюдайте режим обязательного проветривания в рабочих помещениях.

**Примечания:**

Контактный токопроводящий клей 234 Eurosol EL содержит летучие и горючие растворители, которые в соединении с кислородом из воздуха образуют взрывоопасные смеси. **Соблюдайте инструкции Паспорта безопасности.**

Во время работы с клеем категорически запрещается курить!

Ссылаясь на §16 Предписания по опасным веществам, просим предварительно проверить, возможно ли в имеющихся обстоятельствах проведение работ с применением не содержащих растворители продуктов..

При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.

**Упаковка:**

10 кг нетто

**Для особого внимания:**

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

1-13021\_234EL

17 октября 2007 г.